

# Circleoffset Premium White

## Technische Informationen

	80	90	100	120	140	160	200	250	300	350
Grammatur / Weight (g/m <sup>2</sup> ) ISO 536	80	90	100	120	140	160	200	250	300	350
Spez. Volumen / Spec. Volume (cm <sup>3</sup> /g) ISO 534	1,25	1,25	1,25	1,25	1,20	1,20	1,15	1,15	1,15	1,15
CIE Weiße / Whiteness (%) ISO 11475	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Opazität / Opacity (%) ISO 2471	93,0	95,0	96,0	97,0	98,0	> 99,0	> 99,0	> 99,0	> 99,0	> 99,0
Rauigkeit / Roughness Bendtsen (ml/min) ISO 8791-3	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Absolute Feuchte / Abs. Humidity (%) ISO 20287	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0
Berstfestigkeit / Burst Strength (kPa. m <sup>2</sup> /g) ISO 2758	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Cobb Index (g/m <sup>2</sup> ) ISO 535	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

### Herstellerangaben / Instructions of Manufacturer

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.  
The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.

### Zertifikate und Labels / Certificates and Labels

EU Ecolabel, FSC® Recycled certified, ISO 14001, ISO 9001, DIN 6738 Alterungsbeständigkeit / Age-resistant standard, Frei von Schwermetallen / Heavy metal absence, PCF, Blauer Engel / Blue Angel

### Hinweis / Advice

Alle Angaben zu den Digitaldruck-Verfahren sind Empfehlungen und ausdrücklich keine Garantien.  
Bitte beachten Sie die Anforderungen der Digitaldruckmaschinenhersteller und deren Spezifikationen zur Verwendung und Eignung der Bedruckmaterialien.

All data regarding digital printing are suggestions and explicitly no guarantees.  
Please follow the instructions of the manufacturer of the digital printing machine and its specifications for use and suitability of printing materials.

Regionale Unterschiede in den Spezifikationen möglich, bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige IGEPA Fachberatung.  
Regional variations in specifications may apply; please contact your local IGEPA Sales office for more information.

